

## KVALITETSKRITERIER FOR ALTASKIFER

### HELLER A-KVALITET TRINNEMNER/ RÅ-PLATER

Inntil 10 mm egging godtas  
Inntil 4 mm "kroking" i sag retning godtas  
Ingen markante hvite flekker  
Svake røde og brune flekker aksepteres  
Slett overflate  
Skolmer og tråder godtas normalt ikke. Dersom det er svake skolmer (avrivninger) gjøres det en skjønnsmessig vurdering under sorteringa om hellen skal godkjennes som en helle med A-kvalitet eller om den skal nedgraderes til belegningsstein (tråkkhelle). Får ikke "avrivninga" betydning for produksjon godkjennes den som helle av A-kvalitet  
Størrelsen på små heller skal være minimum 40x85 cm  
Løskløv slås bort, eller merkes med tusj for det som skal fjernes  
Det som ikke har ovennevnte kvalitet, som A-kvalitet, blir sortert som belegningsstein

### BELEGNINGSSTEIN (TRÅKKHELLER)

Svake skolmer og tråder aksepteres  
Løse klyv aksepteres ikke  
Noen små flekker godtas  
Egging innenfor tykkelseskategorien  
Inntil 8 mm krok pr. enhet aksepteres i sag retning, for større heller aksepteres større kroking  
Min. størrelse 43x85 cm

### BRUDDHELLER 1-2

Min. størrelse 0,06 m<sup>2</sup> (ca 20x30 cm – maks 8 stk. pr. lag)  
Tykkelse 1-2 cm  
30 m<sup>2</sup> pr. palle (36 lag i pallen à 1 m<sup>2</sup>)  
Minimum vekt på pallen 1.200 kg  
Flekker, egging, ujevnheter og skolmer forekommer

### BRUDDHELLER 2-3

Min. størrelse 0,12 m<sup>2</sup> (ca. 30x40 cm - maks 5 stk. pr. lag)  
Tykkelse 2-3 cm  
20 m<sup>2</sup> pr. palle (23 lag i pallen a 1 m<sup>2</sup>) Minimum vekt på pallen 1.200 kg  
Flekker, egging, ujevnheter og skolmer forekommer

### BRUDDHELLER 3-4

Min. størrelse 0,12 m<sup>2</sup> (ca. 30x40 cm - maks 5 stk. pr. lag)  
Tykkelse 3-4 cm  
15 m<sup>2</sup> pr. palle (18 lag i pallen a 1 m<sup>2</sup>) Minimum vekt på pallen 1.200 kg  
Flekker, egging, ujevnheter og skolmer forekommer

### SAGET FLIS

Markante hvite og brune flekker aksepteres ikke  
Svake røde flekker godtas  
Svake skolmer uten brudd i overflaten aksepteres  
Overflaten må være jevn

### KLIPT FLIS

Samme kvalitetskrav som for saget flis

### KLIPT TAKSTEIN

Egging inntil 4-5 mm kan godtas. Egging kan være at tykkeste ende peker ned på taket (på lappstein kan den buede enden være tykkest og på firkantstein kan en av spissene være tykkere enn den andre, men ikke tykkere enn 4-5 mm).  
Skolmer inntil tykkelsen av ett kronestykke kan godtas  
Små ujevnheter og flekker godtas  
Peneste side skal være synlig (på tak)

### ALTAHELLER

Tykkelse 18-30 mm tåler egging innenfor tykkelsesintervallet  
Ingen spesielle krav til overflate  
Min. størrelse 40x50 cm, 1-3 lag i bukken  
Spisse ender skal slås bort (bredde på ende min. 40 cm)

### TØRRMUR/RÅKOPP

Bredde (dybde): 5-15 cm og 15-30 cm  
Tykkelse: 5-20 cm  
Lengde: 30-120 cm  
Vekt pr. kasse: 1.000 – 1.500 kg  
Antall m<sup>2</sup> ferdig vegg 5-15 cm pr. 1.000 kg er ca 3,5-4,5 m<sup>2</sup>  
Antall m<sup>2</sup> ferdig vegg 15-30 cm pr. 1.000 kg er ca 1,5-2,5 m<sup>2</sup>